

maxit

maxit IP color 42 R ja 44 K mineraalsed dekoratiivkrohvid



Toote kirjeldus

Mineraalsed dekoratiivkrohvid sise ja välitingimustes. "RILLEN" struktuuri tähis – R (vaolise pinnastruktuuriga nn "ussikrohv"). "SCRATCH" struktuuri tähis – K (krobelse struktuuriga nn "tera-tera kõrval").

Kasutusala

Vanade ja uute fassaadide ning siseruumide viimistlemiseks.

Käsitlemine

Kuivsegu segatakse puhta veega trelli otsa kinnitatud vispliga sobiva konsistentsi saavutamiseni. Kasutada puhtaid töövahendeid. Segu kantakse seinale terasliibiga või krohvipumbaga pritsides. Värske segupind töödeldakse plastikhõõrutiga. Erinevaid pinnamustreid saadakse hõõrutiga ringikujuliselt, horisontaalselt, vertikaalselt või muukujuliselt hõõrudes. Töötlemise käigus hoida plastikhõõrutit pind puhas, liigse segu eemaldamiseks kasutada pahtlilabidat. Viimistlustehnika peab jääma samaks kogu seina ulatuses. Töövuugid on

soovitav jätta vähemnähtavatele kohtadele või seina nurkadesse. Töö teostamise ajal ning kuivamisel kaitsta viimistletav pind otsese päikese, tuule, sademete ning muude kahjustada võivate mõjude eest.

Aluspind

Segu sobib mineraalsete aluspindade viimistlemiseks (nt tasanduskrohv, armeeringpahtel vm). Aluspind peab olema kuiv, tugev ja puhas. Mineraalse aluspinna korral töödelda pind maxit Aufbrensperre primer 1050'ga (nakkekruunt). Kehva nakkuvusega pindade puhul töödelda pind maxit Aufbrensperre primer 1060'ga

Tähelepanu

Kivistunud krohvipinna ülevärvimiseks sobivad maxit silikoonvärvid, silikaatvärvid. Välisõhu ja pinna temperatuur peab olema vähemalt +5°C. Mitte segada teiste materjalide ega ainetega.

TERA SUURUS

- 1 mm (ainult Scratch)
- 2 mm
- 3 mm
- 4 mm

TEHNILINE INFO

- **Mördiklass:**
P II (DIN 18550)
- **Survetugevus:**
> 2,5 MPa (N/mm²)
- **Veekulu:**
8 l kotile (30 kg)

MATERJALI KULU

- **Tera suurus 1 mm:**
ca 2,0 kg/m²
- **Tera suurus 2 mm:**
ca 3,0 kg/m²
- **Tera suurus 3 mm:**
ca 4,0 kg/m²
- **Tera suurus 4 mm:**
ca 5,0 kg/m²



- Rillen/R



- Scratch/K

SERTIFIKAADID

- ISO 9001
- ISO 14001



- ROHELINE ENERGIA



maxit

maxit IP color 42 R, 44 K

Минеральная декоративная штукатурка



Описание

Минеральные декоративные штукатурки для наружных и внутренних условий. "RILLEN" структура обозначается как **R** с бороздчатой структурой поверхности „дождик“. "SCRATCH" структура обозначается как **K** с шероховатой структурой поверхности „зерно к зерну“.

Область применения

Для облицовки старых и новых фасадов, а также для внутренних помещений.

Проведение работ

Сухую смесь смешать с чистой водой при помощи дрели с насадкой до получения раствора нужной консистенции. Используйте чистые рабочие инструменты. Смесь наносится на поверхность металлическим шпателем или штукатурной помпой напылением. Свежий слой смеси затирается пластиковой теркой. Различные виды борозд на поверхности слоя получают при затирании кругообразными, вертикальными, горизонтальными или другими движениями терки по поверх-

ности нанесенного слоя штукатурки. В процессе затирания поверхность пластиковой терки должна быть чистой, частички штукатурки с поверхности терки удалять металлическим шпателем. Техника штукатурки не должна изменяться на протяжении всей стены. Рабочие швы рекомендуется оставлять в незаметных местах, например на углах здания. Во время работы и на период твердения следует защищать поверхность от прямых солнечных лучей, ветра, осадков.

Основа

Смесь подходит для облицовки минеральных поверхностей (например минеральная выравнивающая штукатурка, армирующая штукатурка и тд.). Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, прочной и чистой. Минеральную поверхность обработать грунтовкой maxit Aufbrennsperre primer 1050. Поверхность со слабой адгезией обработать грунтовкой maxit Aufbrennsperre primer 1060.

ФРАКЦИЯ

- 1 мм (только Scratch)
- 2 мм
- 3 мм
- 4 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- **Смесь класса:** P II (DIN 18550)
- **Прочность на сжатие:** > 2,5 МПа
- **Расход воды:** 8 литров / 30 кг мешок

РАСХОД МАТЕРИАЛА

- **Фракция 1 мм:** ~ 2,0 кг/м²
- **Фракция 2 мм:** ~ 3,0 кг/м²
- **Фракция 3 мм:** ~ 4,0 кг/м²
- **Фракция 4 мм:** ~ 5,0 кг/м²



- Rillen/R



- Scratch/K

СЕРТИФИКАТЫ

- ISO 9001
- ISO 14001



- ЗЕЛЕНАЯ ЭНЕРГИЯ



maxit
maxit Group

maxit Estonia AS
Peterburi tee 75
11415 Tallinn

Tel. +372 620 9510
Faks +372 631 2633
www.maxit.ee
maxit@maxit.ee

maxit GROUP AB
Product Area Premix
Norra malmvägen 76, P.O.Box 415
S-191 24 Sollentunam Sweden

Tel. +46 8 5870 6400
Fax +46 8 5870 6400