



maxit Estonia AS pakub ehitamiseks kvaliteetseid tooteid ja professionaalseid lahendusi. maxit'i tooteperekonda kuuluvad Vetonit, Serpo, maxit ja Deitermann kuivsegud ning Fibo kergkruus ja kergkruustooted.

**Põrandate remont ja uute põrandate valmistamine on küllaltki kallis ja keeruline ehitusvaldkond.**

Kaasaegsed põrandalahendused peidavad endas mitmeid erinevaid kommunikatsioone – kanalisatsiooni- ja veetorusid, elektri- ja telekommunikatsiooni võrke ning kütteelemente. Kauplustes kohtab väga erineva markeeringuga põrandasegude kotte, kuid lihtsat asjatundlikku infot materjalide kasutuskohtade (omaduste) osas on remondimehel tihti keeruline hankida.

Hea ja kvaliteetne materjal valesti või vales kohas kasutatuna ei paku töörõõmu meistrimehetele ega rahuldust tellijale.

maxiti põrandatasandussegud on Eestis tuntud kahe kaubamärgi all – **Vetonit** ja **maxit Floor**.

maxit põrandatasandussegud jagunevad oma omadustelt ja kasutuselt 4 rühma:

**Käsitandasused** (põrandapahtlid, valumassid). Sobivad eelkõige pahteldamiseks, kallete ja üleminekute ning väikesemahuliste põrandavalude tegemiseks.

**Remontsegud** on tugevdatud nakkeomadustega ja fiiberarmeeritud tasandussegud nõrkade aluspindade tasandamiseks ja helikindlate põrandate ehitamiseks.

**Isetasanduvad segud.** Eripäraks väga hea valgustus, mis tagab kiire ja kvaliteetse teostuse.

**Erisegud** on tasandussegud, millel on peale põrandatandamise juures veel üks lisaväärtus (põrandakattesegud, segud põrandavärvi alla, laevandussegud jms.).

Kõiki meie põrandasegusid võib kasutada ka põrandaküttega lahendustes.

Enne põrandatasandussegu kasutamist on veel üks oluline toode, mida ei tasu unustada – see on kruntaine **MD16**. Tolm tuleb eemaldada kas harjaga või veel parem, tolmuimejaga.



Isevalguv segu maxit Floor 4150 Fine Flow



Remontsegu Vetonit 3300

Kruntaine MD16 lahjendatakse puhta veega ja harjatakse puhastatud aluspinnale kaks korda. Täpsem info vt. kruntaine MD16 tootelehte.

Kuigi põrandasegukotid on pealtnäha üsna sarnased, on nende sisu siiski erinev. Korduma kipuvad vead, mis esinevad põrandatasandussegude kasutamisel:

1. segukihi paksus (kui lubatud on valada 0-5 mm kiht, siis ei tohi valada 5 cm)
2. vee hulk (iga koti peal on näidatud vee kogus. Kui lisada liialt palju, siis on segu koostis rikutud ning pinnapealne kiht jääb pehme.)
3. eesmärk tasandussegule (kui te soovite värvida või üldse jätta katmata tasandatud pinna, siis tuleb valida värv alla sobiv segu või kulumiskindel kattesegu)
4. vana põrandate remont (kui aluspinnaks ei ole betoon, siis tuleb valida paremate nakkeomadustega remontsegude hulgast)




maxit'i poolt on tasuta kasutamiseks segupump, mille kasutustingimustega saab tutvuda [www.maxit.ee](http://www.maxit.ee) või helistades telefonil **501 4004**.

Tööde teostaja leidmiseks on maxit'il pakkuda valik koostööpartnereid, kelle töö kvaliteedis oleme kindlad.

Antud tooteid tutvustav leht ei hõlma kõiki maxit'i toodete kasutusvaldkondi. Soovitame tutvuda põhjaliku põrandakontseptsiooniga meie kodulehel [www.maxit.ee](http://www.maxit.ee) ning lisainfo saamiseks pöörduda põrandatoodete konsultandi poole telefonil **501 6332**.

| Toode  | Lubatud kihi paksus | Lubatud aluspind   | Veekulu          | Kuivamisaeg                                 | Kulu 1mm/kiht         | Kasutuse eesmärk   |
|--|---------------------|--|------------------|---|-----------------------|--|
| <b>1. KÄSITASANDUSSEGUD</b>  |                     |  |                  |   |                       |  |
| Vetonit 3000   | 0-5 mm              | betoon, kergbetoon   | 6,5-7,0 L /25kg  | käimiskuiiv 4-6 tundi katmiskuiiv 1-3 päeva | 1,5 kg/m <sup>2</sup> | Kõige vähem peidab põranda ebatasasusi värv, epo- või õhukesed PVC katted. Vetonit 3000 sobib nõudliku põrandakatte alla peentasanduseks. Põrandapahtel.   |
| Vetonit 4400   | 0-30(50) mm         | betoon   | 5-7 L /25kg      | käimiskuiiv 1-2 tundi katmiskuiiv 2-3 tundi | 1,6 kg/m <sup>2</sup> | Elastne segu, mis on kiiresti kivistuv. Kasutatav välistingimustes. Sobib teha väikseid kaldeid ja üleminekuid. Kunstnikud kasutavad savi asemel voolimiseks.  |
| Vetonit 5000   | 5-50(80) mm         | betoon   | 3,5-4,0 L /25kg  | käimiskuiiv 2-3 tundi katmiskuiiv 1päev     | 1,8 kg/m <sup>2</sup> | Kiiresti kivistuv, jämedateraline segu vannitoa, pesuruumi jne. põrandate valamiseks, kus on segukihi paksus suurem ja/või tuleb kujundada kaldeid. Kuivab 2-3 tunniga ning võib katta juba järgmisel päeval. Põrandakütte võimalus.   |
| Vetonit 5500   | 3-20(30) mm         | betoon   | 3,5-4,0 L /25kg  | käimiskuiiv 6-8 tundi katmiskuiiv 1-3 päeva | 1,6 kg/m <sup>2</sup> | Universaalne segu vannitoa, pesuruumi jne. põrandate valamiseks, kus on vaja kujundada kaldeid. Kohandatud Eesti turu vajaduste ja nõudmiste järgi ning toodetakse Aravetel.   |
| Vetonit 6000   | 10-250 mm           | betoon   | 1,9 L /25kg      | käimiskuiiv 3 tundi katmiskuiiv 15 tundi    | 1,8 kg/m <sup>2</sup> | Kiiresti kivistuv hästi jämedateraline segu, kiirtäiteks või avade vormimiseks. Põrandakütte võimalus.   |
| <b>2. REMONTSEGUD (remontsegud on isetasanduvad ning käsitsi või pumbaga pinnale kantavad segud)</b> |                     |  |                  |   |                       |  |
| Vetonit 3300   | 0-10 mm             | puit, saepuru- või kipsplaat, betoon, sünteetiline vaik                            | 6,5-7,0 L /25kg  | käimiskuiiv 2-4 tundi katmiskuiiv 1 päev    | 1,5 kg/m <sup>2</sup> | Väga hea nakkuvusega põrandaremontsegu, mida võib valada vana põrandakatte või aluspinna peale. Fiiberkiuga tugevdatud, kiiresti kivistuv, sanremont segu. Armeerimiseks võib kasutada klaasfiibervõrku.   |
| maxit Floor 4310 (Saneeraus-plaano)  | 5-30 mm             | puit, saepuru- või kipsplaat, betoon, sünteetiline vaik või muu kõva kandealuspind | 5,5-5,0 L /25kg  | käimiskuiiv 6-8 tundi katmiskuiiv 1-3 päeva | 1,6 kg/m <sup>2</sup> | Väga hea nakkuvusega segu, kiireks remondiks paksema kihina. Põhjalikuks remondiks paigaldatakse geotekstiilriie põrandale ning selle peale valatakse nn. sõltumatu valuplaad. Valatud plaadi alumine külg kopeerib aluspinda, kuid peal on absoluutselt sile. Miinimum segukiht 15 mm. Sammumüra helikindlus saavutatakse, kui enne valamist riide alla laotada tihedalt kivivilla plaadid (15 või 20 mm) ning isoleerida seinad lainelise papiga. Miinimum segukiht 20 mm. |
| maxit Floor 4350 (dB-plaano)   | 8-50 mm             | betoon, kergbetoon, Fibo kergkruus, jäik villaplaat, nõrk aluspind                 | 4,5-5,0 L /25 kg | käimiskuiiv 6-8 tundi katmiskuiiv 3 päeva   | 1,7 kg/m <sup>2</sup> | Põranda valu, helikindlate põrandate ehitamine   |
| <b>3. ISETASANDUVAID SEGUD (käsitsi või pumbaga pinnale kantavad segud)</b>                          |                     |  |                  |   |                       |  |
| maxit Floor 4150 (ABS 148)   | 4-30 mm             | betoon, kergbetoonkivi/ keraamiline plaat  | 5 L /25kg        | käimiskuiiv 6-8 tundi katmiskuiiv 1-3 päeva | 1,7 kg/m <sup>2</sup> | Väga hea valguvusega põrandaviimistlussegu, peentasanduseks. 4 mm kihina kopeerib segu aluspinda, kuid teeb põranda peegelsiledaks. Iga mm võrra rohkem tekib juba isetasanduv efekt. Näiteks kui põranda pinna kõverus on 3 mm, siis tuleb valada 7 mm kihina, et saada ideaalselt loodis pind. Põrandakütte võimalus, kui segukihi paksus seda lubab.  |
| maxit Floor 4360 (ABS 320)   | 20-100 mm           | puit, saepuru või kipsplaat, betoon, sünteetiline valk või muu kõva kandealuspind  | 3,5 L /25kg      | käimiskuiiv 2-4 tundi katmiskuiiv 1 päev    | 1,8 kg/m <sup>2</sup> | Väga hea valguvusega, kiiresti kivistuv põrandasegu tasandamiseks paksema kihina. Nõudliku põrandakatte korral vajab viimistlemist Floor 4150-ga või Vetonit 3000-ga. Sobib lõplikuks tasanduseks parketi või muu vähenõudliku põrandakatte alla. Kuivab 2-3 tunniga ning võib katta juba järgmisel päeval. Põrandakütte võimalus.   |
| <b>4. ERISEGUD (erisegud on isetasanduvad ning käsitsi või pumbaga pinnale kantavad segud)</b>       |                     |  |                  |   |                       |  |
| maxit Floor 4655 (ABS 500)   | 4-15 mm             | betoon, kivi/keraamiline plaat   | 5,3 L /25kg      | käimiskuiiv 4-6 tundi katmiskuiiv 1-3 päeva | 1,6 kg/m <sup>2</sup> | Ainuke segu, mida lubatakse värvida või epo vaikudega katta. Kasutades Floor 4655 on tulemuseks peegelsile pind, mis tagab kõrge viimistlustaseme. Epo-põranda ehitajad kasutavad seda suurte lohkude täiteks ja/või laustasanduseks, mis teeb põranda hinna odavamaks.  |
| maxit Floor 4610 (ABS 410). maxit Floor 4650 erin.värvid (ABS 450)                                   | 4-15 mm             | betoon, kivi/keraamiline plaat   | 5 L /25kg        | käimiskuiiv 4-6 tundi koormatav 7 päeva     | 1,7 kg/m <sup>2</sup> | Põrandakate ja isetasanduv segu üheaegselt. Tulemuseks on kulumiskindel ja tolmuvaba pind. Sobib tööstuspindade ja ladude põrandaks. Võib parandada trepiastmeid ning viimistleda trepikojas podeste. Kannatab rocla ja tõstuki koormust. Segu jätab ühtlase viimistletud välimuse. Võimalikud värvitoonid: hall, valge, roheline, punane, sinine. Looduslikud matt-toonid.  |
| maxit Floor 4660 (ABS 600)   | 2-30 mm             | metall, kivivill   | 4,3 L /25kg      | käimiskuiiv 4-6 tundi katmiskuiiv 1-3 päeva | 1,9 kg/m <sup>2</sup> | Laeva põranda pindade tasandamiseks mõeldud segu. Floor 4660 omab kõiki laevanduses vajalikke sertifikaate. Kasutajateks on ehitusfirmad, kes tegelevad laevaremondiga.  |



#### SERTIFIKAADID

- ISO 9001
- ISO 14001



- ROHELINE ENERGIA



**maxit**

maxit Estonia AS  
Peterburi tee 75  
11415 Tallinn

Tel. +372 620 9510  
Faks +372 631 2633

www.maxit.ee  
maxit@maxit.ee